JANVIER 2009
INT / EXT

PEINTURE PISCINE

Peinture satinée imperméable

Classification afnor : T36.005 Famille 1 classe 7b1

PEINTURE PISCINE est un revêtement acrylique plastifié monocomposant, imperméable et très résistant pour piscine et bassin en béton banché ou crépi de ciment...

PERFORMANCES PRINCIPALES

-Imperméable

-Satin uniforme

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition en blanc

LIANT : Résine acrylique en phase solvant
Constituants solides : TiO2, charges minérales
ES pondéral : 56% +/- 3
d: 1,24 +/-0,05

Aspect en pot : peinture légèrement thixotrope

Séchage :
-hors poussière : 20 minutes
-sec au toucher : 2 heures
-redoublable: 6 heures

Application en 2 couches (rouleau, brosse)
1ère couche: dilution 3 à 10 % au white spirit,
2ème couche: dilution 3% au white pirit
Application au pistolet:
Dilution 10% de préférence au solvant T
Rendement : 8 à 10m²/L/couche

DESTINATION

PEINTURE PISCINE s'applique sur béton et dérivés du ciment – certaines matières plastiques rigides(faire un essai préalable) – Bardages pré-laqués...

PREPARATION DE FOND

Les supports doivent être sains, secs et propres en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art.
Les supports neufs ciment ou béton doivent être sec et rugueux, un sablage ou un nettoyage à l'acide chlorhydrique, suivi d'un rinçage à l'eau claire. Les fonds anciens ou déjà peint seront nettoyés au laveur haute pression ou à l'acide chlorhydrique ou éventuellement poncés, décapés ou sablés (afin de les rendre rugueux). Les supports en béton, crépi ou ciment, neufs ou anciens, doivent être parfaitement secs «à coeur», propre et rugueux. En cas de présence de mousses ou de moisissures, un traitement avec notre BIOCIDE P sera impératif avant la mise en peinture.

MODE D'EMPLOI

S'applique au rouleau, à la brosse, au pistolet.
Nettoyage du matériel au white spirit.

CONDITIONNEMENT

15L - 10L – 2,5L

TEINTES

Colorants universels, toutes teintes réalisables.

BATIPEINT SUD
ZI LES BROUES – 34190 GANGES
batipeintsud@wanadoo.fr
tel 04.67.73.90.50 / fax 04.67.73.51.70

PEINTURE PISCINE

Peinture satinée imperméable

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais peindre en plein soleil ou par température supérieure à 30°C.
Sur fonds absorbants, en première couche, diluer plutôt davantage que pas assez.
Si, lors de la première mise en peinture du bassin, le terrain bordant la piscine est gorgé d'eau cela créera une forte poussée sur les parois et de ce fait ne permettra pas le séchage à coeur du support. Il y aura alors un risque réel d'attendre 8 à 10 jours continus de temps sec avant de peindre.
La construction d'un bassin en béton et dérivés implique avant remblaiement, une isolation extérieure de l'ouvrage, tel un soubassement de maison, par un revêtement adapté, bitumeux ou autre.
Les supports neufs en béton devront attendre un temps de séchage de plusieurs semaines.
Les supports trop lisses ne permettent pas un bon accrochage de la peinture. Ils devront être dépolis, poncés, meulés ou sablés.
Les matériaux en plastique rigide pouvant être peints et les anciens gels-coat seront poncés et nettoyés par un solvant type trichloréthylène ou acétone.
Certains adjuvants ou hydrofuges pour béton, les huiles de décoffrages, peuvent créer des problèmes d'accrochage de la peinture ou d'adhérence dans le temps. Un essai d'immersion prolongée serait souhaitable.
Un mauvais équilibre de l'eau (pH, TH...) et l'utilisation ou une mauvaise utilisation de certains produits de traitement peuvent provoquer une décoloration partielle du film de peinture.

Conservation12 mois dans l'emballage d'origine non entamé.

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes dus à une mauvaise mise en oeuvre de la peinture ou de non respect des normes de construction du bassin.

Les fiches de données de sécurité sont disponible sur demande.

BATIPEINT SUD
ZI LES BROUES – 34190 GANGES
batipeintsud@wanadoo.fr
tel 04.67.73.90.50 / fax 04.67.73.51.70